

PRODUCT GEGEVENS

Jogetex Awd®

Geweven polypropreen geotextiel

		Jogetex Awd	STANDAARD
CONSTRUCTIE			
Constructietype		weefsel	
Garentype kettingrichting		bandje	
Garentype inslagrichting		bandje	
Kleur		zwart	
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN			
Kettingrichting:			
Nominale treksterkte	kN/m	20	EN-ISO 10319
Rek bij nominale treksterkte	%	13	EN-ISO 10319
Inslagrichting:			
Nominale treksterkte	kN/m	11	EN-ISO 10319
Rek bij nominale treksterkte	%	12	EN-ISO 10319
Statische doorpanssterkte (CBR):			
Doorponskracht	N	2100	EN-ISO 12236
HYDRAULISCHE EN FILTER EIGENSCHAPPEN			
Waterdoorlatendheid bij $\Delta h = 100 \text{ mm}$ (10° C)	liter/m ² s	20	EN-ISO 11058
Karakteristieke openingsmaat O_{90}	micron	200	EN-ISO 12956
DUURZAAMHEID			
U.V.-bestendigheid:			
voor centraal Europa	jaar	5	
FYSIEKE EIGENSCHAPPEN			
Gewicht per eenheid	g/m ²	90	EN 965
Rolbreedte	m	5,25/4,20/3,30/2,10/1,05	
Rollengte	m	100	
Roldiameter	cm	22	
Rolgewicht	kg	ca 50	
Joosten Code		2066	

De technische gegevens werden verkregen door interne en externe testprocedures.

® Jogetex® is een geregistreerd handelsmerk van Joosten Kunststoffen bv

© Copyright Joosten Kunststoffen bv, Januari 2006. Eerdere uitgaven zijn niet meer geldig. Wijzigingen voorbehouden.